

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ45.Н00074

Срок действия с 30.03.2009

по 30.03.2012

0932369

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ45 от 05.05.2006

ОС «ЦНИИПромзданий»

Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2

тел. (495) 482-19-49, факс (495) 482-42-54

ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
полимерный Пластфоил® F, Пластфоил® F NORD,
Пластфоил® S, Пластфоил® S NORD и Пластфоил® U
Серийный выпуск по ТУ 5774-004-80678383-2008, изм. №1

код ОК 005 (ОКП):

57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30547-97*

ТУ 5774-004-80678383-2008, изм. №1

код ТН ВЭД:

3921 90 900 0

3920 43 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПО «ПВХ»

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, 36

тел.: (81368) 96340 факс: (81368) 51541 ИНН 47080305942

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ПО «ПВХ»

Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, 36

тел.: (81368) 96340 факс: (81368) 51541 ИНН 4708030594

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 03-09 и 05-09 от 05.02.2009, ИЛ кровель

«ЦНИИПромзданий», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ13 от 07.02.2006;

Санитарно-эпидемиологического заключения № 50.РА.05.577.П.000108.02.08 от 22.02.2008 до 22.02.2013,

ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФГУ Минобороны РФ

«842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВЧН», г. Одинцово-10, Московской обл.

Сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.В.02607 от 09.02.2009г.

до 08.02.2012г., ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП019 от 23.06.2008 г., г. Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3

Приложение (на 1 л., заверенном печатью)



Руководитель органа

С.М. Гликин
подпись

С.М. Гликин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.М. Воронин
подпись

А.М. Воронин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний
рулонного кровельного и гидроизоляционного полимерного материала «Пластфоил»,
серийно выпускаемого ООО «ПО «ПВХ»

Наименование основных показателей, ед. измерения	Нормативное значение по ГОСТ 30547-97* (ТУ 5774-004-80678363-2008, изм. №1)	Фактическое значение для марок		
		F/F NORD	S/S NORD	U
1. Условная прочность при разрыве, МПа	F/F NORD $\geq 9,0$ ($\geq 14,0$) S/S NORD $\geq 8,0$ ($\geq 12,0$) U $\geq 8,0$ ($\geq 12,0$)	15,0	21,0	17,7
2. Относительное удлинение, %	F/F NORD ≥ 60 (≥ 120) S/S NORD ≥ 200 (≥ 300) U ≥ 200 (≥ 250)	135	477	439
3. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	$\leq 2,0$ ($\leq 0,15$)	0,09	0,10	0,08
4. Гибкость на брус с закруглением радиусом $5 \pm 0,2$ мм при температуре, °С	не должно быть трещин минус 20 F или S (минус 35) F NORD или S NORD (минус 55) U (минус 35)	соответствуют		
5. Твердость по Шору, уд. ед	78	83	83	84
6. Водонепроницаемость после статического продавливания	не должно быть признаков проникания воды	соответствует		
7. Изменение линейных размеров, %	F/F NORD ± 2 ($\geq 0,5$) S/S NORD ± 2 ($\geq 2,0$) U ± 2 ($\geq 2,0$)	0,4	1,8	2,0
8. Водонепроницаемость в течение 2 ч при давлении 0,2 МПа	не должно быть признаков проникания воды	соответствует		

Область применения: для устройства кровель и гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений, искусственных водоемов, бассейнов и емкостей для хранения жидкостей.

Руководитель ОС «ЦНИИПромзданий»

Эксперт



С. М. Гликин

А.М. Воронин